


■ 用途：各種カバー、宣伝旗、フロアシート、パイプテント、袋・雑貨類、建築シート等、etc...

KE-350 <標準タイプ>



- 厚み0.35mm
- 規格187cm×50m乱



E-3000 <薄手タイプ>



- ホワイト ● レッド ● イエロー ● ブルー の4色は受注生産にて承ります。
- 厚み0.26mm
- 規格185cm×50m乱




サンブレイク®




SH-350 F <遮熱タイプ>

- ※ 太陽光の中にある赤外線(近赤外線)を反射することで、内部の温度上昇を和らげます。(裏面遮熱性能参照)
- 厚み0.35mm
- 規格205cm×30m乱




【 サンプレイク® <SH-350 F> 遮熱性能】

遮熱効果評価



試験方法： 内寸16cm×16cm×16cm の立方体形状で上部のみ開口した箱の開口部にサンプルを置き、底部に黒着色した温度センサーを設置。上部のサンプル面から100V60Wの白熱電球で光を1時間照射し、箱内部の温度変化を測定した。

可視光・赤外線反射率



分光反射率測定結果(波長300~2500nm)
建材試験センターにて測定

標準物性表

品番	基布種別	幅×巻長 cm×m乱	厚み mm	質量 g/m ²	引張強度 N/3cm(kgf/3cm)		伸度 %		引張強度 N(kgf)		耐擦性 (9.8N×1,000回)	防災製品 認定番号
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
KE-350	ポリエステル 280デシテックス [250デニール]	187×50	0.35	389	529(53.9)	514(52.4)	25.0	27.0	88(9.0)	98(10.0)	異常なし	F-11)24
E-3000	ポリエステル 280デシテックス [250デニール]	185×50	0.26	295	561(57.2)	547(55.9)	24.0	26.0	100(10.2)	95(9.7)	異常なし	F-01004
サンプレイク SH-350 F	ポリエステル 280デシテックス [250デニール]	205×50	0.35	450	550(56.1)	540(55.1)	26.0	26.0	85(8.7)	85(8.5)	異常なし	F-23004

●試験方法: JIS L 1096

●物性値は、当社測定値であり、保証値ではありません。



取扱い上の注意

法令及び基準を厳守し、下記の注意事項をお読みの上、正しく使用してください。

●ロットNo.による品質、出荷管理について

- ・シート(原反)には、ロットNo.が記載されております。
- ・シートを使用された場合、ロットNo.を記録、保存してください。(ロットNo.の記録がない場合、品質保証が困難になることがあります。)
- ・品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、ただちに製造元または販売元にシートの品番とロットNo.を連絡してください。

●設計加工上の注意

- ・標準物性表を参考に、正しく設計してください。
- ・熱溶着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
- ・高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物性が付着していると、稀にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及びシートの溶着部分に付着物がない状態で溶着してください。

●保管上の注意

- ・高温多湿を避け、平坦な場所に保管し、変形するような積み方はしないでください。

●廃棄について

- ・シートを廃棄される際は、下記の方法で処理してください。
- ・廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理してください。
- ・許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

kuraray

クラレプラスチック株式会社

<http://www.kurarayplastics.co.jp/>

本社 〒530-8611 大阪市北区角田町8番1号(梅田阪急ビルオフィスタワー39階)
TEL(06)7635-1517 FAX(06)7635-1528

東京事業所 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番3号(大手センタービル6階)
TEL(03)6701-2293 FAX(03)6701-2299

名古屋営業所 〒461-0005 名古屋市東区東桜2丁目13番30号
NTPプラザ東新町5階
TEL(052)933-9231 FAX(052)933-9235

福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目25番25号
メゾン東比恵106号
TEL(092)412-3271 FAX(092)412-3277

伊吹工場 〒503-2122 岐阜県不破郡垂井町表佐4330
TEL(0584)22-1251 FAX(0584)22-1250

